



بررسی معایب تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با کامپوزیت FRP و راهکارهای پیشنهادی

محمود میری^۱، مرتضی حسینعلی بیگی^۲، امیر قدس^۳

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه روشهای مختلف جهت برطرف کردن معایب موجود در سیستمهای تقویت تیرهای بتن آرمه با کامپوزیت FRP می باشد. از معایب استفاده از کامپوزیت FRP، ترد شدن گسیختگی تیر و ناگهانی بودن آن می باشد، زیرا این مواد تا لحظه گسیختگی رفتار تنش - کرنش خطی از خود نشان داده و بدون جذب انرژی کافی و عدم دارا بودن ناحیه تسلیم شبیه به ناحیه تسلیم فولاد، دچار گسیختگی می شوند. از دیگر معایب استفاده از این مواد، جداشدگی کامپوزیت FRP از بستر بتنی خود می باشد. این گسیختگی نیز ناگهانی بوده و جزء گسیختگیهای ترد تلقی می گردد. به جهت رفع این معایب، در تقویت خمشی، روشهای گوناگونی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است که در این متن مورد بررسی قرار گرفته می شود.

کلمات کلیدی: کامپوزیت هیبرید، تیر بتن آرمه، تقویت خمشی، مهاربندی و پیش تنیدگی، فابریک هیبریدی

۱. مقدمه:

حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه - زلزله موجب گردیده است تا نوسازی و بهسازی در سالهای اخیر از روشهای نوین و مصالحی جدید بهره گیرد که در پیشینه طولانی ساخت و ساز سابقه نداشته است در میان این نوآوریها FRP (مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف) از جایگاه ویژه برخوردار می باشد تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان FRP را باید مصالح ساختمانی هزاره سوم نامید. کامپوزیت FRP که ابتدا در صنایع هوا و فضا بکار برده شد با داشتن ویژگیهای ممتازی چون نسبت بالای مقاومت به وزن، دوام در برابر خوردگی، سرعت و سهولت در حمل و نصب، درجه ای نو پیش روی مهندسین عمران گشوده است به گونه ای که امروز سازه های متعددی در سرتاسر دنیا با استفاده از این مواد تقویت شدند پلیمرهای تقویت شده با الیاف (FRP) به عنوان یک ماده جدید و جالب برای مهندسی سازه در زمینه سازه های بتنی مورد استفاده قرار گرفته اند. الیاف های کربن، آرامید و شیشه از جمله الیاف های رایجی هستند که در ساخت کامپوزیت های FRP مورد استفاده قرار می گیرند. سیستم های زیادی به صورت رایج و به شکلهای مختلف در دسترس می باشند که از جمله می توان صفحات پالتروزن شده، فابریکها و ورقه ها را نام برد. با این وجود بیشتر این سیستم ها، اما نه همه دارای یکسری معایب و مشکلات در تقویت تیرهای بتن آرمه می باشند. این گونه مواد یک رفتار الاستیک خطی تنش - کرنش را تا لحظه شکست بدون هیچ ناحیه تسلیمی از خود نشان می دهند. مقدار کرنش نهایی این مواد در مقایسه با فولاد بسیار زیاد می باشد. بر اساس نتایج، هنگامی که این مواد به وسیله اپوکسی به سطح کششی تیر جهت تقویت خمشی چسبیده می شوند، قبل از آنکه کامپوزیت FRP شروع به تحمل بار قابل توجهی کند، فولاد به حالت تسلیم خود می رسد. بنابراین افزایش سختی تیر یا بار تسلیم آن بدون افزایش سطح مقطع FRP، جهت همکاری بیشتر در بار تیر، قبل از به تسلیم رسیدن فولاد، ممکن نمی باشد. افزایش سطح مقطع FRP نیز اقتصادی نبوده و باعث گسیختگی ترد در تیر ناشی از جدا شدگی ناگهانی FRP از سطح بتن می گردد.

^۱ استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

^۲ استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

^۳ دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲. مکانیزم شکست تیرهای تقویت شده:

بررسی های تجربی گوناگونی در مورد تقویت خمشی تیر با استفاده از ورقه ها، صفحات و فابریکهای FRP صورت پذیرفته است. در تمام این ارزیابی ها، تیر تقویت شده از خود بار نهایی بیشتری در مقایسه با حالت تقویت نشده نشان می دهد. با این وجود، افزایش مشابه در بار تسلیم تیر گزارش نشده است. بطور کلی مودهای گسیختگی یک عضو بتن آرمه تقویت شده در خمش با تقویت کننده های FRP چسبیده از خارج عضو، می تواند به دو دسته تقسیم شود: (۱) حالتی که عملکرد بین بتن و FRP به طور کامل حفظ شده تا لحظه ای که بتن در فشار خرد شده و یا FRP در کشش پاره گردد (این نمونه مودهای گسیختگی ممکن است به عنوان مودهای مرسوم شناخته شود) و (۲) حالتی که عملکرد بین بتن و FRP قبل از رسیدن به حالت قبل دچار نقص شده و گسیخته گردد که ناشی از پدیده جدا شدگی خواهد بود. توضیحات مختصری از هر یک از مودهای گسیختگی در زیر آورده شده است:

۲-۱-۲-۱- عملکرد کامل کامپوزیت

۲-۱-۲-۱-۱- فولاد تسلیم شده و بدنبال آن بتن خرد می گردد:


مقاومت خمشی از تسلیم شدگی فولادهای کششی و بدنبال آن خردشدگی بتن در ناحیه فشاری قابل دستیابی بوده در حالی که FRP سالم مانده است. (شکل a)

۲-۱-۲-۲- فولاد تسلیم شده و بدنبال آن FRP گسیخته می گردد:

برای مقادیر نسبتا کم از فولاد و FRP، گسیختگی خمشی ممکن است با تسلیم شدگی فولاد کششی و بدنبال آن گسیختگی کششی FRP صورت گیرد. (شکل b)

۲-۱-۲-۳- خردشدگی بتن:

برای مواردی که مقدار تقویت کننده ها نسبتا زیاد می باشد، گسیختگی اعضای بتن آرمه ممکن است ناشی از خردشدگی فشاری بتن قبل از به تسلیم رسیدن فولاد باشد. این مود شکست ترد بوده و غیر مطلوب می باشد. FRP در این حالت، استفاده کمی داشته و باید به گونه ای موجب افزایش ظرفیت فشاری بتن گردد



شکل ۱: مکانیزمهای شکست تقویت شده با عملکرد کامل کامپوزیت

۲-۲- عدم عملکرد کامل کامپوزیت (جدا شدگی و مودهای گسیختگی اتصال)

بطور کلی اتصال باید به گونه ای باشد که نیروی بتن را به FRP منتقل نماید؛ بنابراین حالت‌های گسیختگی اتصال که ممکن است اتفاق بیفتد، باید به دقت بررسی گردد. گسیختگی اتصال دلالت بر وجود نقص در عملکرد کامل کامپوزیت بین FRP و بستر بتنی دارد. به عبارت دیگر، جداشدگی موضعی، یک گسیختگی موضعی در ناحیه اتصال بین بتن و FRP را می‌رساند. در این حالت کاهش در مقاومت چسبندگی بین بتن و تقویت کننده FRP محدود به یک سطح کوچک می‌شود. بنابراین جداشدگی موضعی خود به تنهایی یک حالت گسیختگی نبوده بلکه بیانگر علت کاهش در ظرفیت تحمل بار عضو تقویت شده با FRP می‌باشد.

هنگامی که جداشدگی موضعی گسترش می‌یابد، عملکرد کامپوزیت از دست می‌رود به گونه ای که تقویت کننده FRP دیگر قادر به تحمل بار نمی‌باشد، در این حالت هیچ توزیع تنشی در تقویت کننده های FRP و آرماتورهای داخلی ممکن نمی‌باشد، و جداشدگی به صورت ترد و ناگهانی خواهد بود. گسیختگی ناشی از جداشدگی ممکن است در سطوح مختلف بین بتن و FRP رخ دهد که در زیر توضیح داده شده است


۲-۲-۱ جداشدگی در بتن نزدیک سطح یا در راستای لایه ضعیف شده، برای مثال در راستای خط محل قرارگیری آرماتورهای فولادی داخلی (شکل ۱)

۲-۲-۲ جداشدگی در چسب (گسیختگی خود چسب)


از آنجاییکه مقاومت برشی و کششی چسب (رزین اپوکسی) معمولاً بالاتر از مقاومت برشی و کششی بتن می‌باشد، عموماً گسیختگی در بتن رخ خواهد داد. در این حالت یک لایه نازک از بتن (یک ضخامت میلیمتری نازک) همراه FRP چسبیده و از بستر جدا می‌شود. جداشدگی در چسب تنها ممکن است وقتی اتفاق افتد که مقاومت آن کمتر از بتن گردد (برای مثال در درجه حرارت‌های بالا یا هنگامی که مقاومت بتن به طور غیر معمول بالا باشد). (شکل ۲)

۲-۲-۳ جداشدگی در سطح بین بتن و چسب و یا بین چسب و FRP (گسیختگی چسبندگی)

این نوع گسیختگی معمولاً در داخل FRP بین الیاف و رزین اتفاق می‌افتد که به نام گسیختگی بین لایه‌ای نامیده می‌شود این حالت گسیختگی عموماً گسیختگی ثانوی محسوب و در طراحی لحاظ نمی‌گردد. (شکل ۲)



شکل ۲: شکست تیر تقویت شده در لایه ضعیف در امتداد شکست



شکل ۳: جدا شدگی ناشی از چسب و بتن یا چسب و FRP


جهت رفع این معایب، راه‌هایی پیشنهاد شده است که بعضی از این نقایص را مرتفع می‌نماید از جمله راهکارهایی تقویت خمشی معرفی شده می‌توان اعمال پیش تنیدگی و استفاده از مهاربندی‌ها را نام برد.

۳- راهکارهای مقابله با ضعف‌های شکست احتمالی تیرهای تقویت شده

۳-۱- اعمال سیستم مهاربندی در انتهای لایه FRP

سیستم مهاربندی اصولاً به این جهت مورد استفاده قرار می‌گیرد که بتوان از ظرفیت باربری سیستم FRP نهایت استفاده را برد. بر اساس نتایج، معمولاً در اثر نبود چنین سیستمی، گسیختگی‌ها ناشی از جدا شدگی لایه‌های FRP می‌باشد در این روش از دورپیچ کردن کامل انتهای FRP توسط نوارهایی از FRP استفاده می‌گردد.

اما با توجه به اینکه معمولاً، تیرهای موجود از ناحیه فوقانی به دلیل وجود دال قابل دستیابی نیستند، از نوارهایی که فقط سطوح پایینی و جانبی تیر را می‌پوشانند استفاده می‌گردد. از سایر روشها نیز می‌توان به استفاده از پیچهای مخصوص در انتهای لایه FRP نام برد. این روش یکی از اولین روشها بوده که جهت نصب و مهاربندی صفحات فولادی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما به هر حال بر اساس مطالعات انجام شده، این روش بر روی لایه‌های کامپوزیتی نیز مناسب بوده و اثر مثبتی از خود نشان می‌دهد ولی مشکلی که ایجاد می‌کند سوراخ شدن لایه FRP بوده که اثر نامطلوبی بر عملکرد آن خواهد داشت و باعث ایجاد تمرکز تنش در FRP می‌گردد.




شکل ۴: تقویت خمشی تیر با اعمال مهاربندی

۳-۲- اعمال سیستم پیش تنیدگی در لایه FRP

این روش تقریباً مشابه روش اول می باشد، زیرا که لایه FRP در انتهای آن به واسطه حفظ نیروی پیش تنیدگی لازم است توسط سیستمی مهار گردد. تنها فرق این روش، اعمال یک نیروی پیش تنیدگی قبل از نصب کامل و عمل آوری لایه FRP می باشد. بطور کلی پیش تنیدگی در FRP دارای مزیت هایی از قبیل:

- افزایش سختی
 - کاهش عرض و توزیع ترک
 - بهبود خدمت پذیری و دوام
 - بهبود مقاومت برشی و خمشی عضو (بدلیل ترک نخوردن مقطع)
 - اجتناب از مودهای شکست ناشی از پوسته پوسته شدن در ناحیه ترک ها و انتهای لایه FRP
 - افزایش ظرفیت مقطع (تار خنثی پایین تر قرار می گیرد نسبت به حالت غیر پیش تنیده)
 - افزایش بار تسلیم مقطع
- بنابراین دو روش بیان شده به گونه ای عمل می کند که انتهای لایه FRP را محکم نگهداشته و بعد از ایجاد جدا شدگی، از لغزش و جدا شدگی کامل لایه FRP جلوگیری نماید.



شکل ۵: تاثیر استفاده از سیستم مهاربندی و پیش تنیدگی لایه FRP

۴- استفاده از کامپوزیت های هیبریدی

در این روش با کمک اثر هیبریداسیون از سه نوع الیاف با خصوصیات متفاوت استفاده می گردد. در این طرح از فابریک با الیاف هایی در سه راستای ۰ و ۴۵ و ۴۵- درجه استفاده می گردد. راستای محوری (۰) به عنوان تقویت کننده خمشی و راستاهای ۴۵ و ۴۵- به عنوان تقویت کننده برشی مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم دارای رفتار شکل پذیر از خود بوده و به گونه ای طراحی شده که عاری از اغلب معایب گزارش شده در سیستم های تقویت رایج FRP می باشد. در ادامه قبل از آنکه به شرح و تفسیر این روش پرداخته شود ابتدا به معرفی انواع منسوجات می پردازیم

بطور کلی منسوجات الیافی از لحاظ موقعیت و قرارگیری در بافت می توانند به اشکال (a) الیاف تک جهتی (b) الیاف دو جهتی (c) الیاف سه جهتی و بیشتر به صورت بافته شده و بافته نشده تولید گردد.

در مورد الیاف دو جهتی و بیشتر معمولاً از الیاف یکسان در راستاهای متفاوت استفاده می گردد. در صورتیکه از الیاف های متفاوت در بافت منسوج استفاده گردد ، منسوج هیبریدی (مرکب) نامیده می گردد. شایان ذکر است الیاف تک جهتی دارای بیشترین کاربرد در تقویت اعضای بتن مسلح با توجه به خصوصیات ارتوتروپیک خود می باشد.


برای این منظور سه نوع الیاف با کرنش های مختلف انتخاب که خصوصیات مکانیکی آن در جدول زیر مشخص گردیده است.

جدول ۱

مدول الاستیسیته (Gpa)	مقاومت نهایی کششی (Mpa)	کرنش گسیختگی	نوع الیاف
مدول الاستیسیته بالا	مقاومت کششی متوسط	کرنش کم (LE)	کربن با مدول الاستیسیته بالا
مدول الاستیسیته متوسط	مقاومت کششی بالا	کرنش متوسط (ME)	کربن با مقاومت بالا
مدول الاستیسیته کم	مقاومت کششی کم	کرنش زیاد (HE)	شیشه با کرنش بالا

با ترکیب این الیاف و کنترل نسبت ترکیب، الیاف هایی که کرنش آنها در هنگام شکست کمتر از همه می باشد (کربن با مدول الاستیسیته بسیار بالا) وقتی که فابریک تحت کشش قرار می گیرد در ابتدا گسیخته می شود و کرنش نهایی این الیاف در لحظه گسیختگی به عنوان کرنش معادل تسلیم معرفی می گردد. در حالیکه کرنش نهایی الیاف شیشه در لحظه شکست معرف کرنش نهایی فابریک می باشد. بار مربوط به گسیختگی الیاف کربن معرف بار معادل تسلیم و بار حداکثر تحمل شده توسط الیاف شیشه معرف بار نهایی فابریک می باشد. الیاف هایی با کرنش متوسط در لحظه شکست (کربن با مقاومت بالا) به این منظور انتخاب شده است که افت ناگهانی بار را که بعد از گسیختگی الیاف کربن در طول آزادسازی کرنش صورت می گیرد به حداقل رسانده و همچنین از انتقال ناگهانی بار از الیاف کربن با به شیشه جلوگیری نماید.

ایجاد ناحیه معادل تسلیم در راستای ۰ درجه به گونه ای است که با افزایش کرنش، تا حد کرنش گسیختگی کربن LE، این الیاف گسیخته شده و در نتیجه کرنش FRP تا حدی آزاد شده و تنش در آن به مقدار قابل توجهی افزایش نمی یابد. در این حالت بار FRP بر روی دو نوع الیاف دیگر تقسیم می گردد. به این ترتیب با استفاده از عمل ترکیب چند نوع الیاف در کنار هم، تا حدودی اثر تسلیم مشابه آنچه در فولاد دیده می شود. ایجاد شده و بنابراین شکل پذیری تیر تقویت شده، به حد قابل قبولی می رسد.





شکل ۶: مقایسه تنش- کرنش الیاف مختلف با همدیگر

علاوه بر این با توجه به اینکه در این فابریک، مقدار تنش مشابه قبل افزایش خطی از خود نشان نداده و به مقدار قابل توجهی زیاد نمی‌شود. مقدار کشش در FRP نسبت به قبل تقلیل یافته و از پدیده گسیختگی ناشی از جدا شدگی لایه FRP تا حدودی ممانعت می‌گردد.

۵- نتیجه‌گیری:

- ۱- تیرهای تقویت شده با کامپوزیت هیبریدی در خمش دارای شکل‌پذیری بیشتری نسبت به تیرهای تقویت شده با ورقه‌های FRP می‌باشند. نصب فابریک هیبریدی، یک رفتار تسلیم، شبیه به تیر تقویت نشده و یا تیر تقویت شده با مواد شکل‌پذیر مانند فولاد بر روی تیر اعمال می‌نماید.
- ۲- در تیرهای تقویت شده با کامپوزیت هیبریدی، عموماً احتمال کمتری در وقوع گسیختگی ناشی از جدا شدگی وجود خواهد داشت.
- ۳- تیرهای تقویت شده با کامپوزیت هیبریدی در مقایسه با تیرهای تقویت شده با صفحه فولادی، دارای شکل‌پذیری مناسب بوده، صفحات فولادی در بار کمتری نسبت به آرماتورهای داخلی تسلیم می‌گردند، زیرا که صفحه فولادی دارای کرنش تسلیم شدگی کمتری نسبت به آرماتور فولادی بوده و همچنین در سطح خارجی تیر نصب می‌گردد.
- ۴- تسلیم شدگی فابریک هیبریدی با صداهایی قابل تشخیص، توام خواهد بود که ناشی از پاره شدن الیاف با کرنش‌های کم و متوسط در لحظه گسیختگی می‌باشند. چنین صداهایی در تیرهای تقویت شده با ورقه‌های FRP و فولاد قابل شنیدن نمی‌باشد.
- ۵- در مورد تیرهایی که به صورت U شکل دورپیچ می‌شوند، فابریک سه محوری از این جهت که تارهایی در راستای +۴۵ و -۴۵ دارد نسبت به ورقه‌های FRP مزیت دارد. این تارها به عنوان یک مهار مطمئن برای فابریک در موقعی که به سطح کششی سطوح جانبی تیر برای تقویت خمشی نصب می‌گردند عمل کرده و از گسیختگی ناشی از جدا شدگی جلوگیری بعمل می‌آورد.

مراجع

- ۱) Nabil F. Grace and Wael F. Ragheb and George Abdel-Sayed, "Development and application of innovative triaxially braided ductile FRP fabric for strengthening concrete beams", Department of Civil Engineering Lawrence Technological University Southfield, MI 48075, USA
- ۲) Khalifa, A., A. Belarbi, and A. Nanni, "Shear Performance of RC Members Strengthened with Externally Bonded FRP Wraps", Proc., 11th World Conference on Earthquake Engineering, Jan 30-Feb 04, 2000, Auckland, New Zealand, paper 305410 pp